

naturwohl BAUISOLATION

Gültig ab 01.11.2018

Die BAUISOLATION aus Schafwolle.

Produktegruppe: **Baumaterial**
Produkt: **Stopfwolle**
Produkttyp: **Lose-Stopf-Wolle & Kardierte-Stopf-Wolle**

Herstellung:

Die Wolle in Daemwool-Produkten ist sauber gewaschen und wurde bei allen Herstellungsprozessen zur Vermeidung eines Gärprozesses und Überhitzung schonend und fachgerecht behandelt. Nach dem waschen wird die Wolle mit echtem Wollschutzausgerüstet.

Lose-Stopf-Wolle wird vom 250 kg Ballen abgesackt.

Kardierte-Stopf-Wolle wird aufgerissen, kardiert, anschliessen wieder Aufgerissen und abgesackt.

Schutz und Ausrüstung:

Die Stopf- und Schüttwolle wird mit zertifiziertem, echtem Mottenschutz ausgerüstet, und wird ohne Atemschutz und ohne Handschuhe verarbeitet.

Lose-Stopf-Wolle

Eigenschaften:

- **Faserwerkstoff** / Matte, tierischer Baustoff zum Stopfen von Spalten
- **elastisch** / physikalisch leicht formbar
- **leicht** / Dichte: lose ca. 24 kg/m³ / gestopft ca. 150 kg/m³
- **Feuchtigkeit** / kann bis 35 % des Eigengewichts an Wasser und Wasserdampf aufnehmen, speichern, weiterleiten und abgeben.
- **Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl** / μ / Diffusionsfähigkeit (Atmungsaktivität) optimal wie Luft = 1
- **Isolation** / gut bis sehr gut
- **Wärmeleitfähigkeit** / Wärmeleitzahl, λ -Wert 0,038 W/m²K.

Anwendung:

Die Stopfwolle wird zum Ausstopfen verschiedenster Teile im Holzbau und Sanitärbereich verwendet. LWS wird mit einem Spachtel in die Fugen gestopft. Auch zum Binden von Öl und Schlamm ist die Lose-Stopf-Wolle optimal.

<u>Bestellnummer</u>		<u>Menge</u>	<u>Preis/Sack exkl. MwSt.</u>
BM-LOSTWO-002000		2 kg	CHF 20.--
BM-LOSTWO-005000		5 kg	CHF 45.--
BM-LOSTWO-010000		10 kg	CHF 80.--

Kardierte-Stopf-Wolle

Eigenschaften:

- **Faserwerkstoff** / Matte, tierisch aus Schafwolle
- **formstabil** / dauerhaft formstabil / kein Materialschwund
- **elastisch** / physikalisch leicht formbar
- **leicht** / Dichte: ca. 18 kg/m³
- **Feuchtigkeit** / kann bis 35 % des Eigengewichts an Wasser und Wasserdampf aufnehmen, speichern, weiterleiten und abgeben.
- **Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl** / μ / Diffusionsfähigkeit (Atmungsaktivität) optimal wie Luft = 1
- **Isolation** / gut bis sehr gut
- **Wärmeleitfähigkeit** / Wärmeleitzahl, λ -Wert 0,038 W/m²K.

Anwendung:

- Die kardierte Stopfwolle wird zum Ausstopfen breiter Spalten von mehreren cm verwendet. Sie ist viel elastischer als Lose-Stopf-Wolle und Gerissene-Schütt-Wolle.

<u>Bestellnummer</u>		<u>Menge</u>	<u>Preis/Sack exkl. MwSt.</u>
BM-KASTWO-002000		2 kg	CHF 28.--
BM-KASTWO-005000		5 kg	CHF 60.--

naturwohl
BAUISOLATION GmbH
Ried 60/Guggisberg
CH-3156 Riffenmatt

Telefon 031 735 55 74
Mobil 079 474 52 80
E-Mail lager@naturwohl.ch

naturwohl
High-Tech für Ihr Haus